

# ChemLINE® 2400/31

**Yüksek sıcaklıklarda aşınmaya dayanıklı hizmet için koruyucu kaplama.**



## Açıklama

ChemLine® 2400/31 aşınmaya dayanıklı kurlenmiş kaplama sistemidir. ChemLine® 2400/31 sert ama aynı zamanda elastic,esneyebilen olarak design edilmiş ve komur-maden-plastik palet ve diğer erozyona sebebiyet veren maddelere karşı 204 dereceye kadar dayanıklıdır. ChemLine® 2400/31 ayrıca korozyon ataklarına karşı mükemmel direnc sağlar.

## Kimyasal Dayanım

% 98 Sülfürik asit , Metilen Klorid , MEK, Metanol, gasohol, distile su, inorganik asit, sulu organik asitler ve alkaliler dahil olmak üzere pek çok solvent içerir. Korozyon buharı ortamlar için idealdir.

## Sanayi Uygulamaları

- ▶ Çamur Borular
- ▶ Kanallar
- ▶ Pompalar
- ▶ Kömür Sığınaklar
- ▶ Torba Evleri
- ▶ İyon Değişimi Gemileri
- ▶ Depolar
- ▶ Silolar ve oluklar

## Uygulama da Belli Başlı Ürün Özellikleri

- ▶ Çukurlaşmış ve/veya korozyona uğramış çeliğe uygulanabilir
- ▶ Üstün Aşınma Direnci
- ▶ Güçlü kürleme sistemi
- ▶ Çok düşük Uçucu Organik Bileşik (VOC) - 99 gram/litre (0.80 lbs. / gallon)
- ▶ Mükemmel Yapışma
- ▶ İyi esneklik ve sertlik
- ▶ Saha da tamir
- ▶ Buharla Temizlenebilir
- ▶ Tüm FDA yönetmeliklerine uygundur
- ▶ Hidroblasting e dayanıklıdır
- ▶ 500°F (260°C)'ye kadar kuru ısı dayanımı

## Tipik Özellikleri

- ▶ Stok Renkleri \_\_\_\_\_ Gri
- ▶ V.O.C. Seviyesi/Gal \_\_\_\_\_ 99 gram/L (0.80 lbs./gal.)
- ▶ Kurşun İçeriği \_\_\_\_\_ Sıfır
- ▶ Kromat İçeriği \_\_\_\_\_ Sıfır
- ▶ Kap Ömrü \_\_\_\_\_ 75°F (24°C)'de 120 dakika
- ▶ Viskozite Azalması \_\_\_\_\_ Toluene ya da Zilen ile azalır
- ▶ Hacimce Katı Madde Oranı \_\_\_\_\_ 91.0%
- ▶ Tavsiye Edilen Film Kalınlığı (kuru) mil ortalama \_\_\_\_\_ Çelik: 12 mil (400 mikron)
- ▶ Raf Ömrü \_\_\_\_\_ 12 ay

*Teknik, uygulama,ısıtma işlem ve ürün tavsiyeleri için Advanced Polymer müşteri hizmetleri ile irtibata geçiniz.*

# Üstün Korozyon ve Erezyon Dayanım Performansı

## Bu bir referans kılavuzudur

Bu bir referans kılavuzudur. Kaplama önerisi ya da uygulamadan önce detaylı bilgi için Lütfen ChemLine® Temsilcisi veya ChemLine İletişim Müşteri Hizmetleri +01 440-937-6218 ile irtibata geçiniz.

### Kimyasal Dayanıklılık Testi

Kimyasal listelerin tamamı için APC kimyasal dayanıklılık tablosunu inceleyebilirsiniz.

	ChemLine® 2400/31	Vinyl Ester	Epoksi (Hibuild)	Kauçuk	Fenolik (Hibake)
Buzsu Asetik Asit	A	N	N	L	L
Aseton	A	N	N	N	A
Amonyum Klorid	A	A	A	A	L
Amonyum Hidroksit	A	A	A	A	L
Benzen	A	A	N	N	A
Siyah Likör Kağıt)	A	A	A	A	L
Brom Su	A	N	N	N	L
Karbon Tetraklorür	A	A	N	N	A
Klor Su	A	A	N	A	N
Klorobenzen	A	A	A	N	N
Kromik Asit % 50	A	N	N	A	L
Diklorobenzen	A	N	N	—	N
Dimethylformamide	A	N	N	N	A
Etanol	A	A	A	L	A
Formaldehit	A	A	A	N	A
Furfural Alkol	A	L	N	N	A
Benzin	A	A	A	N	A
Hidrolik Yağ	A	A	L	L	A
Hidrolik Asit , % 0-37	A	A	A	A	L
Hidroflorik Asit % 52	A	N	N	—	N
Jet Yakıtı	A	A	A	L	A

	ChemLine® 2400/31	Vinyl Ester	Epoksi (Hibuild)	Kauçuk	Fenolik (Hibake)
Gaz Yağı	A	A	A	L	A
Lateks	A	L	L	N	A
Metanol	A	L	N	N	A
Metilen Klorür	A	N	N	N	A
MEK	A	L	N	N	A
MIBK	A	L	N	N	A
Erimiş Kükürt	A	N	N	N	L
Monokloroasetik Asit	A	N	N	N	N
Nikel Kaplama	A	A	A	—	A
Fosforik Asit % 85	A	N	N	L	L
Sodyum Klorür	A	A	A	A	A
Sodyum Dikromat	A	L	N	A	N
Sodyum Hidroksit	A	N	L	A	N
Sodyum Hipoklorit , % 17	A	A	N	N	N
Sulfat Likör	A	A	A	A	A
Sulfurik Asid, 0-98%	A	N	N	A	A
Donyağı	A	N	N	N	A
Toluen	A	A	A	N	A
Trikloretilen	A	N	N	N	—
Beyaz Likör ( Kağıt)	A	A	A	L	A

A = Ortam sıcaklıklarında iyi


L = Sınırlı Servis

N = Tavsiye edilmez

— = Bilgi yok

## Aşınma Direnci

Miligram Kaybı / 1000 çevrimleri



### Harita Arkaplan

Taber Aşınma Test ASTM D4060 C-17 TEKER kullanılarak ChemLine® 2400/31 vs. çeşitli astarların karşılaştırılması

Burada yer alan bilgilerin verilmesi, Advanced Polymer Coatings (APC)'nin, herhangi bir ürün ya da sürecin herhangi bir üçüncü tarafın patent ihlali iddiasından muaf olduğunu beyan ettiği ve APC'nin ya da herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir patenti kapsamında lisans verilmesi anlamına gelmez. APC, ürünün kullanılmasından kaynaklanabilecek ihlalden sorumluluk kabul etmemektedir. APC, ürünlerinin belirlemiş olduğu şartları karşıladığını garanti eder. APC, belli bir amaç için SATICI KAPASİTESİ VE UYGUNLUĞU dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, açık ya da dolaylı ürünlerle ilgili DİĞER BÜTÜN GARANTİLERİ ve BU ÜRÜNLERİN UYGULAMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN GARANTİLERİ REDDETMEKTEDİR. Ürünlerin APC'den teslim alınması, Garanti şartlarının ve satın alma

siparişindeki aksine hükümlerin kabulü anlamına gelir. APC'nin, teslim edilen ürünlerin şartname dışı olduğunu tespit etmesi halinde APC, kendi tasarrufu dahilinde ürünleri değiştirir ya da ürünlerin alım bedelini geri öder. APC'nin bu çözüm yollarından birini seçmesi Alıcının tek çözüm yolu olacaktır. Kanunen bir sorumluluk yüklenmedikçe, APC hiçbir durumda, nihai zararlardan sorumlu tutulmayacaktır. APC, elinden geldiği ölçüde, ürünleri belirlenen sürelerde teslim edecek ancak APC, gecikme kontrolü dışında yapamaktan sorumlu olmayacaktır.

© 2012 0127